

IPE LAPACHO: SCHEDA TECNICA (FONTE TROPIX, CIRAD UE)

TECHNICAL FEATURES (SOURCE TROPIX, CIRAD UE)

Dimensioni <i>Dimensions</i>	19x90x950x1250x1550x1850 mm
Provenienza <i>Origin</i>	Brasile, Bolivia <i>Brazil, Bolivia</i>
Denominazione commerciale <i>Commercial name</i>	Ipe
Famiglia <i>Family</i>	Bigoniaceae
Nome botanico <i>Scientific name</i>	Tabebuia Serratifolia
Durabilità rispetto a funghi e muffe <i>Durability to fungi and mildew</i>	Classe 1: molto durabile (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

	MEDIA <i>MEAN</i>	DEVIAZIONE STANDARD <i>STANDARD DEVIATION</i>
Densità <i>Density</i>	1.04 g/cm ³	0.9
Durezza <i>Monning hardness</i>	14.6	3.1
Coefficiente di ritiro volumetrico <i>Coef of volumetric shrinkage</i>	0.68%	0.09
Ritiro tangenziale <i>Tangential shrinkage</i>	6.4%	0.9%
Ritiro radiale <i>Radial shrinkage</i>	5.1%	0.5%
Carico di rottura a compressione assiale <i>Crushing strength</i>	95 MPa	10
Carico di rottura a flessione statica <i>Static bending strength</i>	166 MPa	28
Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i>	22760 MPa	2244

Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita.

Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doche potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle dimensioni nominali.

Physical properties based on mature heartwood specimen. Can vary greatly depending on the origin and growth conditions.


Wood is natural element: the dimensions of the boards might vary up to a 3% difference compared to the nominal measures.

TIPOLOGIE DI POSA

INSTALLATION METHODS

POSA CON VITI A VISTA

VISIBLE SCREWS INSTALLATION



POSA CON CLIP *

CLIP INSTALLATION

* Disponibile a preventivo

